

**ARTIKEL:** ZF NC-KLARLACK - SGL

**ART.-NR.:** ZF 3030



### PRODUKTBE SCHREIBUNG

ZF NC-Klarlack - SGL ist ein farbloser, lösemittelhaltiger 1K Mehrschichtlack auf Basis von Cellulosenitrat.

ZF NC-Klarlack - SGL zeichnet sich aus durch:

- hohe Füllkraft
- universell einsetzbar
- hohe Strapazierfähigkeit
- angenehme Haptik

### ANWENDUNGSBEREICH

Eignet sich zur Beschichtung von:

- verschiedensten Massivhölzern (Nicht für Exoten und holzinhaltsstoffreichen Hölzern)
- feinfurnierten Trägerplatten


Das Produkt findet Anwendung für die Beschichtung von:

- Möbeloberflächen

### TECHNISCHE DATEN

- Farbton: farblos
- Glanzgrad: seidenglänzend
- Lieferviskosität: 26-28 s DIN 53211/ 4 mm
- Dichte: ca. 0,93 g/cm<sup>3</sup>




### VERARBEITUNG



Auftragsmenge (g/m <sup>2</sup> )	80 - 120	
Anzahl an Schichten	1 - 2	
Düsengröße (mm)	1,5 - 1,8	2,5 - 3,0
Spritzdruck (bar)	0,28 -	100 - 120
Zerstäuberdruck (bar)		1,0 - 2,0

### HÄRTER & VERDÜNNER

### TROCKNUNG

	Härter		Staubtrocken	15 min
			Schleifbar	1 h
	Topfzeit		Überspritzbar	1-2 h
			Stapelbar	über Nacht
	Verdünnung	Bei Bedarf: ZF 3300	Durchgetrocknet	
			Ausgehärtet	
			(bei 20 °C und 35-65 % rel. Luftfeuchte und in Abhängigkeit zur Auftragsmenge)	

#### Sicherheit:

Die Angaben in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einfüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Kennzeichnung gemäß Gefahrstoffverordnung und dem Transportrecht sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. [Apr-22]

#### PLANTAG Coatings GmbH

Plantagenweg 34-38  
32758 Detmold  
DEUTSCHLAND  
Fon: +49 5231 6002 661  
Fax: +49 5231 6002 9661  
E-Mail: info@plantag.de

ZF COATINGS – eine Marke der PLANTAG Coatings GmbH

Artikel-Nr.: ZF 3030

## LAGERUNG



Gut verschlossen, kühl und trocken lagern.

### Lagerfähigkeit:

ZF 3030: 12 Monate

(jeweils im nicht angebrochenen Originalgebinde)

## REINIGUNG



Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit

- Nitro-Verdünnung ZF 3300 reinigen.

## BESONDERE HINWEISE

- Vor Gebrauch gründlich aufrühren!
- Die zu lackierenden Substrate sind vor der Beschichtung 12 Stunden im Produktionsraum zu konditionieren.
- Vor dem Auftrag muss die Eignung des Produktes auf dem gewünschten Untergrund mittels Probeauftrag geprüft werden.
- Die Fläche muss vor der Applikation einwandfrei geschliffen, trocken, staub-, fett-, öl- und silikonfrei sein.
- Die Gebinde vor Antrocknung schützen und immer sofort nach der Materialentnahme dicht verschließen. Angetrocknete Lackhaut durch sieben entfernen.
- Lösungsmittelhaltige Produkte sind feuergefährlich, auch während der Verarbeitung und Trocknung.

## PRÜFNORMEN

Geprüft in Anlehnung an:

- EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
- DIN 53160 Speichel und Schweißechtheit

Weitere Prüfungen:

- Formaldehydfrei

Artikel-Nr.: ZF 3030

### Sicherheit:

Die Angaben in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Kennzeichnung gemäß Gefahrstoffverordnung und dem Transportrecht sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. [Apr-22]

### PLANTAG Coatings GmbH

Plantagenweg 34-38  
32758 Detmold  
DEUTSCHLAND

Fon: +49 5231 6002 661  
Fax: +49 5231 6002 9661  
E-Mail: info@plantag.de

ZF COATINGS – eine Marke der PLANTAG Coatings GmbH