


ARTIKEL: ZF LM-FÜLLER

ART.-NR.: ZF 200X



PRODUKTBESCHREIBUNG

ZF LM-Füller ist ein lösemittelhaltiger 2K Füller auf Polyurethanbasis.

ZF LM-Füller zeichnet sich aus durch:

- gute isolierende Wirkung
- schnelle Trocknung
- gute Schleifbarkeit
- hohes Standvermögen

ANWENDUNGSBEREICH

Eignet sich zur Beschichtung von:

- qualitativ hochwertigen MDF-Platten
- feinfurnierten Trägerplatten
- gut angeschliffenen Melaminharzplatten


Das Produkt findet Anwendung für die Beschichtung von:

- Möbeloberflächen
- Holzwerkstoff- und Holzteilen

TECHNISCHE DATEN

- Farbton: ZF 2000 - weiß
ZF 2001 - schwarz
- Glanzgrad: -
- Lieferviskosität: 120-140 s DIN 53211/ 4 mm
- Dichte: ca. 1,41 g/cm³




VERARBEITUNG



Auftragsmenge (g/m ²)	120-180	
Anzahl an Schichten	1-2	
Düsengröße (mm)	1,7-2,0	0,28-0,33
Spritzdruck (bar)	2,5-3,5	60-100
Zerstäubedruck (bar)	1-1,5	

HÄRTER & VERDÜNNER

TROCKNUNG

	Härter	10:1 nach Gewicht mit Härter ZF 2100 7:1 nach Volumen mit Härter ZF 2100	Staubtrocken	30 min
			Schleifbar	2 h
	Topfzeit	mit Härter ZF 2100: 6 h mit Härter ZF 2100: 6 h (verkürzt sich bei hohen Temperaturen)	Überspritzbar	3-5 h
			Stapelbar	8 h
	Verdünnung	Bei Bedarf: ZF 2200	Durchgetrocknet	24 h
			Ausgehärtet	7 d
			(bei 20 °C und 35-65 % rel. Luftfeuchte und in Abhängigkeit zur Auftragsmenge)	

Sicherheit:

Die Angaben in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Kennzeichnung gemäß Gefahrstoffverordnung und dem Transportrecht sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. [Apr-22]

PLANTAG Coatings GmbH

Plantagenweg 34-38
32758 Detmold
DEUTSCHLAND
Fon: +49 5231 6002 661
Fax: +49 5231 6002 9661
E-Mail: info@plantag.de

ZF COATINGS – eine Marke der PLANTAG Coatings GmbH

Artikel-Nr.: ZF 200X

LAGERUNG



Gut verschlossen, kühl und trocken lagern.

Lagerfähigkeit:

ZF 200X: 12 Monate

Härter ZF 2100: 6 Monate

Härter ZF 2100: 6 Monate

(jeweils im nicht angebrochenen Originalgebinde)

REINIGUNG



Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit

- Nitro-Verdünnung ZF 3300 oder
- DD-Verdünnung ZF 2200 reinigen.

BESONDERE HINWEISE

- Vor Gebrauch gründlich aufrühren!
- Die zu lackierenden Substrate sind vor der Beschichtung 12 Stunden im Produktionsraum zu konditionieren.
- Vor dem Auftrag muss die Eignung des Produktes auf dem gewünschten Untergrund mittels Probeauftrag geprüft werden.
- Die Fläche muss vor der Applikation einwandfrei geschliffen, trocken, staub-, fett-, öl- und silikonfrei sein.
- Die Gebinde vor Antrocknung schützen und immer sofort nach der Materialentnahme dicht verschließen. Angetrocknete Lackhaut durch sieben entfernen.
- Lösungsmittelhaltige Produkte sind feuergefährlich, auch während der Verarbeitung und Trocknung.
- Nicht geeignet für die Beschichtung von exotischen und harzreichen Holzarten, sowie von nicht abgesperrten Tischler- und Schäl furnierplatten.
- Hohe Luftfeuchtigkeit führt zu längeren Trockenzeiten. Die angegebenen Zeiten sind abhängig von der Auftragsmenge.

PRÜFNORMEN

Geprüft in Anlehnung an:

- EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
- DIN ISO 2409 GT 0 Haftfestigkeit

Artikel-Nr.: ZF 200X

Sicherheit:

Die Angaben in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Kennzeichnung gemäß Gefahrstoffverordnung und dem Transportrecht sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. [Apr-22]

PLANTAG Coatings GmbH

Plantagenweg 34-38
32758 Detmold
DEUTSCHLAND

Fon: +49 5231 6002 661
Fax: +49 5231 6002 9661
E-Mail: info@plantag.de

ZF COATINGS – eine Marke der PLANTAG Coatings GmbH